

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro SP Välpätty sora 0-56 mm

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävä sitomaton ja hydraulisesti sidottu kiviaines SP Välpätty sora 0-56 mm

2. Aiottu käyttötarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa käytettävä kiviaines

3. Valmistaja: Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA, sähköposti: sora@parhaoy.fi

5. AVCP-luokka: 2+

6a Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN13242+A1:2007 + kansl.standardi SFS 7005 2016

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/56	
Rakeisuusluokka	G _{A85}	
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,64Mg/m ³	
Hienoaineksen määrä	F ₃	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuudenpysyvyys	NPD	
Veden imetyminen	0,38%	
Petrograafinen kuvaus	Graniittipitoinen kiviaines	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	
Rapautumisen kestävyys	Rapautumaton	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: saa pyytämällä osoitteesta sora@parhaoy.fi

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Pärhä, tuotannosta vastaava

Heinämaa