



22

0416-CPR-6429-02



Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA

DoP nro JoMä KaS 16-32

SFS-EN12620

Kalliosepeli 16-32 mm

Jokimäki

Betonikiviainekset

Rakeisuusluokka

Gc85/15

Raekoko

16-32

Muut tiedot: www.parhaoy.fi/ce-merkintä

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro Jomä Kas 16-32 mm

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

Kalliosepeli 16-32 mm Jokimäki

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines
Betonikiviaines

3. Valmistaja:

Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 Heinämaa, sora@parhaoy.fi

5. AVCP-luokka: 2+

6a Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242:2002 + A1:2008, Kans.sovstand SFS 7005 2016

SFS EN 12620+A1:2008+SFS7003+ Kans.sovstand. SFS 7003

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	16-32	SFS EN 13242:2002 + A1:2008
Rakeisuusluokka	Gc85/15	Kans.sovstand.SFS 7005 2016
Litteysluku	FI10	
Kiintotiheys	2,67 mg/m ³ +/- 3	SFS EN 12620+A1:2008 +
Hienoaineksen määrä	F _{1,5}	SFS 7003 + Kans.sovstand.SFS 7003
Mursk.rakeiden määrä	C _{90/3}	
Iskunkestävyys	LA ₄₀	Betonin kiviainekset 2018 by43
Veden imeytyminen	WA ₂₄ 1	
Petrograafinen kuvaus	Graniitti kalliomurske	
Kulutuskkestävyys	NPD	
AKR-luokka	1	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyypirakeisuus ja sen poikkeamat: sora@parhaoy.fi

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Pärhä
tuotannon vastaava
Heinämaa